

CHALKTALK®

PELÍCULA DE
PIZARRA



Película de pizarra imprimible y con adhesivo removible para todos sus usos creativos.

ChalkTalk

Facestock en vinilo negro mate de 5 mil. texturizado, adhesivo removible con gran adherencia, papel liner lay-flat #90 con revestimiento multicapas

La propiedad de gran adherencia del adhesivo hace posible un mayor rango de superficies de aplicación, como madera contrachapada pintada, muros texturizados y pinturas de bajo COV o sin COV

Apto para aplicaciones en interiores y exteriores (desprendimiento total de la superficie de aplicación < 6 meses)

Escribir con gis o marcadores de gis líquido para obtener los mejores resultados* Limpiar con paño húmedo

Compatibilidad de impresión: Gran formato (disolvente, ecosolvente, látex y UV) y serigrafía

Fácil de aplicar y retirar de las siguientes superficies:

PANELES DE MADERA	PIEDRA PULIDA	ACERO INOXIDABLE	MUROS LISOS PINTADOS
MUROS TEXTURIZADOS PINTADOS	PINTURA DE B AJO COV	CONCRETO	MADERA CONTRACHAPADA PINTADA

* Para obtener los mejores resultados, escriba sobre ChalkTalk con marcadores de gis líquido.

Aplicaciones

Pizarras para menú de restaurante

Exhibidores promocionales

Letreros para pared en punto de venta

Listas de tareas

Gráficos en pared texturizada

Letreros promocionales de temporada Letreros para eventos y expos

Gráficos de gran formato

Exhibidores para tienda abarrotes



NEKOOSA

800.826.4886 | sales@nekoosa.com

NEKOOSA.COM

04.03.24 | M11885P

CHALKTALK® | PELÍCULA PIZARRA



RODUCTOS EN EXISTENCIA ▶

	Acabado/Color	SKU #	Tamaño	Espesor película	Adhesivo	Liner	Rollos/Caja
Gran formato	Negro mate texturizado	SPMCHK2475	24" x 75 ft	5 mil	Removable gran adherencia	Lay-flat #90	1
	Negro mate texturizado	SPMCHK5475	54" x 75 ft	5 mil	Removable gran adherencia	Lay-flat #90	1



PCIONES PERSONALIZADAS ▶

Acabado/Color	SKU #	Tamaño	Espesor película	Adhesivo	Liner	Peso/MSI
Sin recubrimiento superior - Serigrafía						
Negro mate texturizado	SPMCHK	54"	5 mil	Removible gran adherencia	Lay-flat #90	.62#

Opciones de tamaños personalizados: Opciones de hoja y rollo convertidos disponibles según sus requisitos específicos.

INFORMACIÓN TÉCNICA ▶

Propiedades físicas			ChalkTalk		
		Método de prueba			
Espesor	Película	TAPPI T-411	5.0 +/- 0.3 mil (127 +/- 8 µm)		
	Película con adhesivo	TAPPI T-411	6.0 +/- 0.2 mil (152 +/- 5 µm)		
	Espesor total	TAPPI T-411	5.0 +/- 0.3 mil (127 +/- 8 µm)		
Peso	Película con adhesivo	TAPPI T-410	190-195 gsm		
	Total, con liner	TAPPI T-410	340-350 gsm		
Opacidad		ASTM D1003	100%		
Nivel de brillo		ASTM D523	1.5%		
Energía superficial		ASTM D2578	33 min dinas/cm		
Estabilidad dimensional		ASTM D1204	1% - 5%		
Fuerza tensión	MD	ASTM D882B	4500 +/- 450 psi		
	TD	ASTMD1204	3500 +/- 350 psi		
Elongación	MD	ASTM D88SB	130% - 180%		
	TD	ASTM D882B	130% - 180%		
Adhesión 180°	Superficies	Método de prueba	1 min	15 min	24 horas
	Acero inoxidable	ASTMD3330	25 onzas/pulgada	45 onzas/pulgada	45 onzas/pulgada
	Acrílico		35 onzas/pulgada	40 onzas/pulgada	55 onzas/pulgada
	Aluminio		15 onzas/pulgada	40 onzas/pulgada	40 onzas/pulgada
	Cerámica		30 onzas/pulgada	33 onzas/pulgada	50 onzas/pulgada
	Policarbonato		45 onzas/pulgada	55 onzas/pulgada	65 onzas/pulgada
	Polipropileno		5 onzas/pulgada	10 onzas/pulgada	10 onzas/pulgada
Madera (sellada)	1.5 onzas/pulgada		1.7 onzas/pulgada	2 onzas/pulgada	
Clasificación contra incendios	ASTM E84 Clase 1 o A				

Condiciones de uso	
Vida útil	1 año
Durabilidad en exteriores*	6 meses
Durabilidad en interiores	1 año
Temp mín. de aplicación	40° F (4.4° C)
Rango de temp. de servicio	-10° a 140° F (-23° a 60° C)
Resistencia a disolventes	Buena
Resistencia al agua	Excelente

*Para desprendimiento total

La información que aquí se proporciona es correcta según el leal saber y entender de Nekoosa; sin embargo, no debe interpretarse como si fueran especificaciones. No se acepta ninguna responsabilidad por errores, hechos u opiniones. Los clientes deben cerciorarse por sí mismos de la idoneidad de este producto para su aplicación. No se aceptará ninguna responsabilidad por cualquier pérdida como resultado de que cualquier persona deposite su confianza en cualquier material aquí contenido.